



BONDEX HOLZ NEU 4163

- Entgraut Harthölzer
- Universell einsetzbar.
- Ideale Vorbehandlung für nachfolgende Bondex Garten – Center Holzpflegeöle
- Hohe Wirksamkeit
- Auch zum Aufhellen von vergrautem Nadelholz geeignet.

1. Allgemeine Beschreibung

1.1	Produktbezeichnung	BONDEX HOLZ NEU 4163
1.2	Hersteller	PPG Coatings Deutschland GmbH.
1.3	Produktart	Verdickte wässrige Lösung aus Tensiden und organischer Säure.
1.4	Produktwirkung	Der farblose, gelartige BONDEX HOLZ NEU 4163 ist aufgrund seiner Gelstruktur ein sehr gut einwirkendes Reinigungsmittel für Gartenparkett und Gartenmöbel wie Tische, Stühle, Bänke etc. aus vergrauten Harthölzern (siehe Punkt. 4.1) im Außenbereich. Hellt rasch alle vergrauten Holzflächen auf und gibt ihnen so ihre natürliche Holzfarbe zurück.
1.5	Farbton	Farblos.
1.6	Lieferform	Gebrauchsfertig.
1.7	Verpackung	1 und 2,5 Liter
1.8	Registriernummer	-

2. Zusammensetzung

2.1	Lösemittel	-
2.2	Zusatzstoffe	Inhaltsstoffe gemäß EG-Verordnung über Detergenzien: 5 – 15 % organische Säure; < 5 % nichtionische Tenside, < 5% anionische Tenside.

3. Technische Daten

3.1	Dichte	1,044 g/ml
3.2	Viskosität	Gel artig
3.3	Flammpunkt	-
3.4	ph – Wert	0 – 0,5
3.5	Geruch	geruchlos.
3.6	Verbrauch	1 Liter reichen für ca. 7 m ²



BONDEX HOLZ NEU 4163

- | | | |
|-----|----------------|--|
| 3.7 | Verdünnung | Unverdünnt anwenden. |
| 3.8 | Lagerfähigkeit | In nicht angebrochenen Gebinden nicht über 30°C lagern (Verlust der Gelstruktur - wird flüssig). Jedoch bleibt die Produktwirkung erhalten. Nach Gebrauch gut verschließen. Kühl, trocken lagern und transportieren. |

4. Untergrund

- | | | |
|-----|---------------------------|--|
| 4.1 | Untergrundart | Verschiedene Holzarten, z.B. Afzelia, Afrormosia, Bangkirai, Eiche, Framire, Ilomba, Iroko, Jatai, Kaori, Lärche, Makore, Meranti, Oregon – Pine, Radiata Pine, Red Cedar, Red Narra, Redwood, Robinie, Sapelli, Sipo, Teak. |
| 4.2 | Untergrund-Beschaffenheit | Die Oberfläche muss für die Behandlung trocken sein. Eisenmetallbeschläge entfernen oder abdecken. Besonders angrenzende Flächen aus Marmor sorgfältig mit Abdeckmaterial vor Spritzer schützen. |
| 4.3 | Vorbehandlung | Staub und groben Schmutz von der Oberfläche entfernen |
| 4.4 | Holzfeuchtigkeit | Vor der Beschichtung mit Anstrichmitteln beachten. |

5. Anwendung

- | | | |
|-----|-------------------------|---|
| 5.1 | Verarbeitung | Das Produkt mit metallringfreier Bürste oder Pinsel bzw. Schwamm gleichmäßig satt auf die Oberfläche auftragen und mindestens 10 Minuten einwirken lassen. Bei besonders hartnäckigen Verschmutzungen, Behandlung wiederholen und Einwirkzeit verlängern lassen. Anschließend mit einem Schleifvlies (z.B. einen Schwamm mit weißem Pad) direkt entlang der Holzfasern abreiben, solange das Holz noch nass ist. Das Schleifvlies immer wieder mit Wasser reinigen. Nach dem Reinigen mit viel Wasser gründlich spülen.
Nachbehandlung: Nach Durchtrocknung der Holzoberfläche mit einem auf die Holzart abgestimmten Bondex Holz-Öl oder Bondex Holz-Lasur analog den Technischen Merkblättern behandeln, um einen langfristigen Schutz vor erneuter Vergrauung zu erreichen. |
| 5.2 | Verarbeitungs-Hinweise | Verarbeitung und Trocknung nicht bei Temperaturen unter + 5 °C und / oder relativer Luftfeuchtigkeit > 80%. |
| 5.3 | Reinigung der Werkzeuge | Mit Wasser. |

6. Sicherheits-Ratschläge / Gefahren-Hinweise

Beachten Sie bitte das zugehörige Sicherheitsdatenblatt. die aktuelle Version kann im Internet unter www.bondex.de abgerufen werden.

Darf nicht in die Hände von Kinder gelangen

Freisetzung in die Umwelt vermeiden

Wiederholter Haut-Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Kennzeichnungshinweise auf den Gebinde-Etiketten sind zu beachten.



BONDEX HOLZ NEU 4163

Bondex-Service-Center:

Falls Sie noch Fragen haben, beraten wir Sie gern.

Rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns im Internet www.bondex.de:

☎ +49 (0) 234 / 869 492 / 📠 +49 (0) 234 / 869 380

Giftnotruf Berlin: ☎ +49 (0) 30 / 30 686 700

Ist Ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Telefonnummer:

☎ +49 (0) 234 / 869 492

7. Entsorgung

Produktreste nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit allen lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Gesetzen entsorgen.

Weitere Entsorgungshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

8. Allgemeine-Hinweise

Produkt-Code: GG60

Nicht lagern in Räumen, in denen Lebensmittel hergestellt oder gelagert werden. Nur in Originalgebinden aufbewahren. Gebrauchsmenge nur in geeignete Kunststoffbehälter abfüllen. BONDEX HOLZ NEU 4163 nicht mit anderen Reinigungsmitteln mischen oder anwenden.

Dieses Merkblatt hat die Aufgabe, über die Anwendungsmöglichkeiten von BONDEX HOLZ NEU 4163 seriös, doch unverbindlich zu beraten. Die technischen Angaben basieren auf jahrelangen Erfahrungen, entbinden den Verbraucher jedoch nicht, BONDEX HOLZ NEU 4163 für den vorgesehenen Zweck zu überprüfen.

Wegen der Vielfalt von Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen jedoch Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere Vertretungen, unsere Außendienstmitarbeiter oder direkt an unsere Anwendungstechnik. Durch Hinzuziehung unserer Fachberater wird kein Beratungsverhältnis begründet. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verliert das vorherige seine Gültigkeit.