

## BONDEX VINTAGE FARBE

- Zur individuellen Gestaltung von unbehandelten Möbelstücken.
- Dient als Grundierung oder Endbeschichtung für Vintage - Effekte.
- Verleiht Möbelstücken einen Vintage - Look
- Auch zusätzlich nutzbar als dekorativ deckender Anstrich in besonderen Farbtönen.

---

### 1. Allgemeine Beschreibung

1.1	Produktbezeichnung	BONDEX VINTAGE FARBE
1.2	Hersteller	PP Coatings Deutschland GmbH.
1.3	Produktart	Wässrige Holzfarbe.
1.4	Anwendung	Innen: Für Möbelstücke, Holzvertäfelungen, bedingt Innentüren, etc.
1.5	Produktwirkung	Dient als Grundierung zur Weitergestaltung mit Bondex Vintage Wachs oder als Endbeschichtung für Vintage-Effekt.
1.6	Farbton	- Kreideweiß, - Silber und - Gold.  Die Farbwirkung wird von der Holzart und Holzfarbe mitbestimmt. Vor der Verwendung empfehlen wir einen Probeanstrich, spätere Beanstandungen können nicht anerkannt werden.
1.7	Lieferform	Tropfgehemmt. Verarbeitungsfähig eingestellt.
1.8	Verpackung	0,375 Liter
1.9	Prüfzeichen	-

---

### 2. Zusammensetzung / Eigenschaften

2.1	Bindemittel	Alkydharze, Urethane
2.2	Lösemittel	Wasser.
2.3	Geruch	Geruchsarm. Nach dem Trocknen geruchlos.
2.4	Verbrauch	ca. 70 ml/m <sup>2</sup> .1 Liter reicht für ca. 14 m <sup>2</sup> . Genaue Menge durch Probeauftrag ermitteln.
2.5	Trocknungszeit	Nach ca. 2 Stunden (bei 23°C/ 60 % rel. Luftfeuchtigkeit) Staubtrocken. Überstreichbar nach ca. 4 Stunden. Bei niedrigen Temperaturen und/oder hoher Luftfeuchtigkeit wird die Trockenzeit verlängert. Probebeschichtung durchführen.
2.6	Verdünnung	Unverdünnt anwenden. Gebrauchsfertig.
2.7	Lagerfähigkeit	In nicht angebrochenen Gebinden ca. 2 Jahre haltbar. Gebinde nach Gebrauch gut verschließen und kurz auf den Kopf stellen. Kühl, trocken aber frostfrei lagern und transportieren.

---

## BONDEX VINTAGE FARBE

---

### 3. Untergrund

- 3.1 Untergrundart Möbelstücke, roh / unbehandelt.
- 3.2 Untergrund-Beschaffenheit Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, fett-, öl- und wachsfrei sein.
- 3.3 Vorbehandlung Harzstellen auskratzen und mit geeignetem Mittel, z.B. Nitro-Verdünnung reinigen. Schmutz, Fett, Wachs, Schimmel und lose Anstrichteile entfernen. Ausharzungen sind mit beschichtungstechnischen Maßnahmen nicht zu verhindern. Rohe Holzflächen vor dem Schleifen mit warmem Wasser (Schwamm) anfeuchten und trocknen lassen. Danach mit feinem Schleifpapier ggf. die Holzfasern glattschleifen. Schleifstaub entfernen. Holzoberflächen nicht mit Stahlwolle schleifen. Gefahr von Rostfleckenbildung. Nicht auf gebleichtem Holz mit Oxalsäure verwenden.
- 3.4 Holzfeuchtigkeit max. 18 %

---

### 4. Verarbeitung

- 4.1 Auftragsverfahren Pinsel, Rolle, Lappen.
- 4.2 Verarbeitung-Hinweise Vor Gebrauch gut aufrühren. Verarbeitung und Trocknung nicht bei Temperaturen unter + 15°C und/oder relativer Luftfeuchtigkeit > 80%. Um Farbtongleichheit zu gewährleisten, nur Material mit gleicher Chargen-Nr. an einer Fläche verarbeiten. Holzinhaltstoffe verschmutzen manchmal angrenzende Flächen bzw. Steinböden (dunkle oder farbige Ausläufer). Sie werden über Hirnholzflächen ausgewaschen. Deshalb Hirnholz (End- und Schnittstellen) mit zusätzlichen Anstrichen bis zur Fasersättigung behandeln. Nach dem ersten Anstrich können sich Holzfasern hochstellen. Durch einen leichten Zwischenschliff wird eine glatte Oberfläche erzielt. Holztypische Eigenschaften, z.B. Verfärbungen durch Holzinhaltstoffe sowie Farbtonveränderungen bei modifizierten Hölzern können durch die Behandlung nicht vermieden werden. Türdichtungen müssen acrylbeständig sein. Gefahr von Weichmacherwanderung. In Zweifelsfällen den Dichtungshersteller hinzuziehen und austauschen.
- 4.3 Anwendung Je nach gewünschtem Oberflächeneffekt, 1 - 2 x mit Bondex Vintage Farbe behandeln. Das Farbergebnis hängt von den verwendeten Werkzeugen (Pinsel, Rolle, Lappen), die verwendete Menge des Produkts, von der Beschaffenheit und Vorbehandlung des Holzes ab.
- Wichtig:**  
Für die Beschichtung von Fenstern nicht geeignet.
- 4.4 Vintage - Effekt Tragen Sie 1 x Bondex Vintage Farbe als Grundierung auf. Nach der Trocknung die Holzoberfläche mit Edelstahlwolle oder Schleifpapier, je nach Bedarf bearbeiten. Anschließend das Bondex Vintage Wachs mit einem Lappen einfach oder in mehreren Schichten auftragen.
- Die endbeschichteten Holzflächen regelmäßig inspizieren. Kleine Schäden sofort ausbessern – dadurch verlängert sich die Haltbarkeit.**
- 4.5 Reinigung der Werkzeuge Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

## BONDEx VINTAGE FARBE

---

### 5. Sicherheits-Ratschläge / Gefahren-Hinweise

Beachten Sie bitte das zugehörige Sicherheitsdatenblatt. die aktuelle Version kann im Internet unter [www.bondex.de](http://www.bondex.de) abgerufen werden.

Darf nicht in die Hände von Kinder gelangen

Freisetzung in die Umwelt vermeiden

Wiederholter Haut-Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Kennzeichnungshinweise auf den Gebinde-Etiketten sind zu beachten.

#### **Bondex-Service-Center:**

Falls Sie noch Fragen haben, beraten wir Sie gern.

Rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns im Internet [www.bondex.de](http://www.bondex.de):

☎ **+49 (0) 234 / 869 492** / 📠 +49 (0) 234 / 869 380

**Giftnotruf Berlin:** ☎ **+49 (0) 30 / 30 686 700**

Ist Ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Telefonnummer:

☎ **+49 (0) 234 / 869 492**

---

### 6. Entsorgung

Produktreste nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit allen lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Gesetzen entsorgen.

Weitere Entsorgungshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

---

### 7. Allgemeine Hinweise

Produkt-Code: M-LW01.

Keine heißen Gegenstände (z.B. Töpfe, Kaffeetassen etc.) auf behandelte Fläche stellen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Nur in Originalgebinden aufbewahren.

Dieses Merkblatt hat die Aufgabe, über die Anwendungsmöglichkeiten von Bondex Vintage Farbe seriös, doch unverbindlich zu beraten. Die technischen Angaben basieren auf jahrelangen Erfahrungen, entbinden den Verbraucher jedoch nicht, Bondex Vintage Farbe für den vorgesehenen Zweck zu überprüfen. Wegen der Vielfalt von Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen jedoch Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere Vertretungen, unsere Außendienstmitarbeiter oder direkt an unsere Anwendungstechnik. Durch Hinzuziehung unserer Fachberater wird kein Beratungsverhältnis begründet. Bei Erscheinen dieses Merkblattes verliert das vorherige seine Gültigkeit.