

BONDEX HOLZPASTE

- Füllt Risse und Löcher auf vielen Holzoberflächen im Innenbereich.
- Möbelstücke, Innentüren, Wandverkleidungen etc.

1. Allgemeine Beschreibung

- 1.1 Produktbezeichnung BONDEX HOLZPASTE
- 1.2 Hersteller PPG Coatings Deutschland GmbH.
- 1.3 Produktart Wasserbasierte Holzpaste aus echtem Naturholz.
- 1.4 Anwendung Zur Ausbesserung von vielen Holzoberflächen und Unebenheiten für alle Hölzer im Innenbereich, wie Türen und Möbel, Wandpaneele etc.
- 1.5 Produktwirkung Füllen von Rissen und kleinen Löchern und selektives Glätten von unebenen Untergründen. Nicht zum Spachteln von Fenstern und Außentüren verwenden. Bondex Holzpaste bereitet Untergründe für den Anstrichaufbau vor. Bondex Holzpaste kann z. B. mit Bondex Holzlacken überarbeitet werden.
- 1.6 Farbton
- | | |
|-----------------|--------------------|
| - Buche, | - Kirschbaum, |
| - Eiche, | - Mahagoni, |
| - Eiche-Dunkel, | - Mahagoni-Dunkel, |
| - Eiche-Mittel, | - Natur, |
| - Erle, | - Nussbaum, |
| - Fichte, | - Nussbaum-Dunkel, |
| - Kiefer, | - Weiß |
- Alle Farbtöne sind untereinander mischbar.
Probefläche anlegen.
- Wichtig:**
Helle Endbeschichtungen- helle Holzpaste verwenden. Dunkle Endbeschichtungen – dunkle Holzpaste verwenden. Vor der Verwendung empfehlen wir einen Probeanstrich, spätere Beanstandungen können nicht anerkannt werden.
- 1.7 Lieferform Gebrauchsfertig.
- 1.8 Verpackung 60 g Tube und 150 g Dose.

2. Zusammensetzung.

- 2.1 Bindemittel Acryl.
- 2.2 Lösemittel Wasser.
- 2.3 Pigmente Organische und anorganische.
- 2.4 Zusatzstoffe Additive.

3. Technische Daten

- 3.1 Viskosität Pastös.
- 3.2 Geruch Geruchsarm. Nach dem Trocknen geruchlos.

BONDEX HOLZPASTE

3.3	Verbrauch	Je nach Untergrundbeschaffenheit und Auftragsmenge.
3.4	Trocknungszeit	Staubtrocken nach ca. 0,5 Stunden. Überstreichbar nach ca. 3 Stunden (23°C / 60 % rel. Luftfeuchtigkeit). Bei niedrigen Temperaturen und / oder hoher Luftfeuchtigkeit wird die Trocknungszeit verlängert.
3.5	Verdünnung	Nicht verdünnen.
3.6	Lagerfähigkeit	In nicht angebrochenen Gebinden > 2 Jahre haltbar. Gebinde nach Gebrauch gut verschließen. Kühl, trocken und frostfrei lagern und transportieren.

4. Untergrund

4.1	Untergrundart	Entsprechend vorbehandelte Holzarten (siehe 4.3) Kunststoffüberzogene Flächen, Laminatböden und Fertigparkett nicht behandeln.
4.2	Untergrund-Beschaffenheit	Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, fett-, leim- und wachsfrei sein.
4.3	Vorbehandlung	Harzstellen auskratzen und mit geeignetem Mittel (z. B. Nitro-Universalverdünnung) reinigen. Ausharzungen sind mit beschichtungstechnischen Maßnahmen nicht zu verhindern. Schmutz, Wachs, Fett, Schimmel und lose Anstrichteile entfernen. Beschädigte Holzflächen (Risse oder Kanten) von Holzspänen, lose Altanstriche und von Verunreinigungen säubern. Schleifstaub entfernen, z. B. mit einer Reinigungsbürste. Holzoberfläche nicht mit Stahlwolle schleifen. Gefahr von Rostfleckenbildung.
4.4	Holzfeuchtigkeit	max. 18 %

5. Verarbeitung

5.1	Auftragsverfahren	Mit handelsüblichen Spachtelmessern.
5.2	Verarbeitungs-Hinweise	Vor Gebrauch gut vermischen. Verarbeitung und Trocknung nicht bei Temperaturen unter + 10°C und/oder relativer Luftfeuchtigkeit > 80%. Nur saugfähige Untergründe behandeln. Probefläche anlegen, d.h. Werkstück mit Holzpaste ausbessern und gewünschte Endbehandlung vornehmen.
5.3	Anwendung / Auftrag	Beschädigte Stellen (Risse, Kerben und Unebenheiten) von losen Holzspänen, Schmutz und Verunreinigungen säubern, z. B. mit einer Reinigungsbürste. Bondex Holzpaste mit einem Spachtel einarbeiten. Tiefere Risse in mehreren Schichten füllen und trocknen lassen. Nach der Trocknung die Überreste mit feinem Schleifpapier entfernen, zum gleichen Niveau zur Holzoberfläche beischleifen.
5.4	Reinigung der Werkzeuge	Sofort mit Wasser und Seife.

6. Sicherheits-Ratschläge / Gefahren-Hinweise

Beachten Sie bitte das zugehörige Sicherheitsdatenblatt. die aktuelle Version kann im Internet unter www.bondex.de abgerufen werden.

Darf nicht in die Hände von Kinder gelangen

Freisetzung in die Umwelt vermeiden

BONDEx HOLZPASTE

Wiederholter Haut-Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Kennzeichnungshinweise auf den Gebinde-Etiketten sind zu beachten.

Bondex-Service-Center:

Falls Sie noch Fragen haben, beraten wir Sie gern.

Rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns im Internet www.bondex.de:

☎ +49 (0) 234 / 869 492 / 📠 +49 (0) 234 / 869 380

Giftnotruf Berlin: ☎ +49 (0) 30 / 30 686 700

Ist Ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Telefonnummer:

☎ +49 (0) 234 / 869 492

7. Entsorgung

Produktreste nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit allen lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Gesetzen entsorgen.

Weitere Entsorgungshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdaten-blatt.

8. Allgemeine Hinweise

Produkt-Code: nicht relevant.

Nicht in Räumen lagern in denen Lebensmittel hergestellt oder gelagert werden. Nur in Originalgebinden aufbewahren.

Dieses Merkblatt hat die Aufgabe, über die Anwendungsmöglichkeiten von Bondex Holzpaste seriös, doch unverbindlich zu beraten. Die technischen Angaben basieren auf jahrelangen Erfahrungen, entbinden den Verbraucher jedoch nicht, Bondex Holzpaste für den vorgesehenen Zweck zu überprüfen.

Wegen der Vielfalt von Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen jedoch Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere Vertretungen, unsere Außendienstmitarbeiter oder direkt an unsere Anwendungstechnik. Durch Hinzuziehung unserer Fachberater wird kein Beratungsverhältnis begründet. Bei Erscheinen dieses Merkblattes verliert das vorherige seine Gültigkeit.