

BONDEX ABBEIZER

- Entfernt alte Farben, Lacke und Lasuren von Holzoberflächen.
- Voraussetzung für die Aufbereitung von Möbelstücken & Innentüren.

1. Allgemeine Beschreibung

1.1	Produkt-Bezeichnung	BONDEX ABBEIZER
1.2	Hersteller	PPG Coatings Deutschland GmbH.
1.3	Produkt-Art	Abbeizpaste: Pastöses, trübes, wasseremulgierbares Abbeizmittel. Durch die thixotrope Einstellung zeigt der BONDEX Abbeizer auch in dicken Schichten nur geringe Ablaufneigung.
1.4	Anwendung	Gelartiger Abbeizer für Innen und Aussen auf Holz, Metall und diversen kleinflächigen mineralischen Untergründen. Entfernt Anstriche auf Basis von Öl-, Cellulose-, Kunstharz-, Asphalt-, Chlorkautschuklacken, Kunstharz-Dispersionen- sowie Latex-Farben.
1.5	Produkt-Wirkung	Entfernt alte Farben, Lacke, Lasuren, Dispersionen und Klebstoffe von vielen Untergründen. Beim Abbeizen von Naturhölzern treten keine Verfärbungen auf. Exotische Hölzer sollten vor dem Abbeizen an einer nicht sichtbaren Stelle überprüft werden. Bei Farben mit einem geringen Bindemittelanteil kann es zu Ablöseproblemen kommen.
1.6	Farbton	Leicht grünlich / trübe
1.7	Lieferform	Gebrauchsfertig.
1.8	Verpackung	0,5 Liter
1.9	Registrier-Nummer-UBA	M-AB20

2. Zusammensetzung

2.1	Lösemittel	aliphatische Kohlenwasserstoffe, nichtionische Tenside
2.2	Zusatzstoffe	Siehe Sicherheitsdatenblatt.

3. Technische Daten

3.1	Dichte	ca. 0,96 g/ml
3.2	Viskosität	Gel artig, pastös
3.3	Geruch	Arttypisch.
3.4	Verbrauch	1 Liter reicht für ca. 3 m ² , abhängig vom Untergrund. Das entspricht ca. 300 – 600 g/m ²
3.5	Einwirkzeit	Im Normalfall beträgt die Einwirkzeit ca. 15 - 45 Minuten. BONDEX Abbeizer stets satt auf die Holzoberfläche auftragen. Bei kritischen Farbschichten bis zu mehreren Stunden. Wenn notwendig, Vorgang mit längerer Einwirkzeit wiederholen. Die optimale Wirksamkeit ist durch starke Kräuselung des zu lösenden Anstriches erkennbar. Probeauftrag an unauffälliger Stelle durchführen.

BONDEX ABBEIZER

3.6	Nach-Reinigung	Nach der Einwirkzeit den angequollenen Farbfilm mit einem Spachtel abschieben. Reste mit Wasser und einer Bürste oder Schwamm abwaschen. Bei Bedarf kann im Kalt-Wasser-Hochdruck-Reinigungs-Verfahren gearbeitet werden. Die anfallenden Abfall-Produkte, wie Farbreste und Abwasser, ordnungsgemäß entsorgen.
3.7	Trocknungs-Zeit	Holz: Mindestens 24 Stunden ablüften und trocknen lassen. Holzfeuchte vor einem Neuanstrich beachten.
3.8	Verdünnung	Unverdünnt anwenden
3.9	Lagerfähigkeit	Kühl, trocken und frostfrei lagern und transportieren. Gebinde nach Gebrauch gut verschließen. Nicht lagern in Räumen, in denen Lebensmittel hergestellt oder gelagert werden. Nur in Originalgebinden aufbewahren.
<hr/>		
4.	Untergrund	
4.1	Untergrund-Art	Holz, Metall, Fliesen, Glas, Beton und diversen mineralischen Untergründen.
4.2	Untergrund-Beschaffenheit	Empfindlich auf Abbeizer reagierende Marmor- und Natursteinflächen, Metall- oder Kunststoffbeschläge, Dehnungsfugen bzw. Dichtungen abdecken oder entfernen.
4.3	Vorbehandlung	Oberflächenverunreinigungen wie z.B. Schmutz vorher trocken abbürsten.
4.4	Holzfeuchtigkeit	max. 12 %
<hr/>		
5.	Verarbeitung	
5.1	Verarbeitungs-Hinweise	<p>Vor Gebrauch gut schütteln. Verarbeitung nicht bei Temperaturen unter +5°C und/oder relativer Luftfeuchtigkeit >80 %.</p> <p>Nicht auf PVC und Kunststoff einsetzen.</p> <p><u>Vorarbeiten:</u> Auf Grund der hohen Lösekraft kann BONDEX Abbeizer auch Kunststoffe und Kunstfasern anquellen. Deshalb ist es ratsam die Umgebung abzudecken.</p> <p><u>Werkzeuge:</u> Pinsel, Rolle, Quast, Spachtel, und Japanspachtel, evtl. Bürste und Schwamm.</p> <p><u>Anmischen:</u> BONDEX Abbeizer wird im Anlieferungszustand verarbeitet.</p> <p><u>Einwirkzeit:</u> Im Normalfall beträgt die Einwirkzeit ca. 15-45 Minuten. Bei kritischen Farbschichten bis zu mehreren Stunden.</p> <p><u>Entsorgung:</u> Die anfallenden Abfall-Produkte, wie Farbreste und Abwasser, ordnungsgemäß entsorgen.</p> <p><u>Belüftung:</u> Die Flüssigkeit und der Dampf sind entzündbar, daher bitte für gute Belüftung während der Verarbeitung und Einwirkzeit sorgen.</p>
5.2	Auftrags-Verfahren	Den BONDEX Abbeizer gleichmäßig und satt, mit einem Pinsel (Naturborste) auf die entsprechenden Oberflächen auftragen und einwirken lassen. Nach der Einwirkzeit den angequollenen Farbfilm mit dafür geeigneten Werkzeugen (z.B. Spachtel, Messingdrahtbürste, Edelstahlwolle etc.) abschieben / entfernen. Reste mit Wasser und einer Bürste oder Schwamm abwaschen. Bei Bedarf kann im Kalt-Wasser-Hochdruck-Reinigungs-Verfahren gearbeitet werden.
5.3	Reinigung der Werkzeuge	Mit warmem Wasser und Seife.

BONDEX ABBEIZER

6. Sicherheits-Ratschläge / Gefahren-Hinweise

Flüssigkeit und Dampf sind entzündbar. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Beachten Sie bitte das zugehörige Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann im Internet unter www.bondex.de abgerufen werden.

Darf nicht in die Hände von Kinder gelangen

Freisetzung in die Umwelt vermeiden

Wiederholter Haut-Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Kennzeichnungshinweise auf den Gebinde-Etiketten sind zu beachten.

Bondex-Service-Center:

Falls Sie noch Fragen haben, beraten wir Sie gern.

Rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns im Internet www.bondex.de:

☎+49 (0) 234 / 869 492 / 📠 +49 (0) 234 / 869 380

Giftnotruf Berlin: ☎ +49 (0) 30 / 30 686 700

Ist Ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Telefonnummer:

☎+49 (0) 234 / 869 492

7. Entsorgung

Produktreste nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit allen lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Gesetzen entsorgen.

Weitere Entsorgungshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

8. Allgemeine Hinweise

Produkt-Code: M-AB 20

Abfallschlüssel gemäß EAK: 080117

Nicht lagern in Räumen, in denen Lebensmittel hergestellt oder gelagert werden. Nur in Originalgebinden aufbewahren.

Bondex Abbeizer nicht mit anderen Abbeizmitteln mischen oder anwenden.

Dieses Merkblatt hat die Aufgabe, über die Anwendungsmöglichkeiten von BONDEX Abbeizer seriös, doch unverbindlich zu beraten. Die technischen Angaben basieren auf jahrelangen Erfahrungen, entbinden den Verbraucher jedoch nicht, BONDEX Abbeizer für den vorgesehenen Zweck zu überprüfen.

Wegen der Vielfalt von Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen jedoch Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere Vertretungen, unsere Außendienstmitarbeiter oder direkt an unsere Anwendungstechnik. Durch Hinzuziehung unserer Fachberater wird kein Beratungsverhältnis begründet. Bei Erscheinen dieses Merkblattes verliert das vorherige seine Gültigkeit.